

Yassı Çıplak Bakır İletken

Çıplak Bakır ve Alüminyum İletken · Ürün Kodu / Product Code: **ISO-CU-BAR-F**

Elektrolitik bakırdan çekilmiş, tavllanmış yassı (baret) kesitli çıplak iletken; 2,00-16,00 mm genişlik ve 0,80-5,60 mm kalınlık aralığında.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

İletken Malzemesi / Conductor Material	Elektrolitik Bakır (Cu-ETP, %99,9)
Standart / Standard	EN 13601
Isıl Sınıf / Thermal Class	İzolasyon sistemine göre
İletken Ölçüsü / Conductor Size	2 - 16 mm
Kalınlık - Grade / Thickness - Grade	0,80 - 5,60 mm
Yüzey Durumu / Surface	Tavllanmış (annealed)
Kalınlık Artışı	0,80 - 5,60 mm
İletken Kesiti	1,50 - 90,00 mm²
İzolasyon Tipi	Çıplak (izolasyonsuz)
Sarım Tipi	Makara / tambur, kesintisiz boy
Test Sertifikası	EN 10204 3.1 (kimyasal analiz + iletkenlik)

YASSI BAKIR İLETKEN ÖLÇÜ VE AĞIRLIK TABLOSU / DIMENSIONAL DATA

Genişlik b (mm)	Kalınlık a (mm)	Köşe Yarıçapı r (mm)	Kesit (mm ²)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
2,00	0,80	0,30	1,52	13,5
3,15	1,25	0,40	3,80	33,8
4,00	1,60	0,50	6,19	55,0
5,00	2,00	0,65	9,64	85,7
6,30	2,24	0,65	13,75	122,2
8,00	2,50	0,80	19,45	172,9
10,00	3,15	0,80	30,95	275,1
12,50	4,00	1,00	49,14	436,9
16,00	5,00	1,25	78,66	699,3

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS

Güç transformatörü sargıları, kuru tip transformatörler, reaktör ve şok bobinleri, bara ve bağlantı elemanları, akım trafoları.

KALITE VE UYGUNLUK / QUALITY & COMPLIANCE

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- EN 10204 3.1 Malzeme Sertifikası — Üretici / Muayene Birimi
- IEC 60317 Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi — Akredite Belgelendirme Kuruluşu
- REACH Uygunluk Beyanı — Üretici Firma
- RoHS Uygunluk Beyanı — Üretici Firma

Bu föydeki değerler nominal olup üretici standart ve toleranslarına tabidir. Sipariş öncesi güncel değerleri satış ekibimizle teyit ediniz. / Values are nominal and subject to manufacturer standards and tolerances. Please confirm current values with our sales team before ordering.